

# СКТНЭВ-2БП-Г

Композиция силиконовая

ТУ 20.59.59-033-13175942-2020



Техническая информация

## Описание

СКТНЭВ-2БП-Г – гелисиликоновая композиция, представляющая собой двухкомпонентную систему на основе винилсодержащего силиконового каучука. Компонент 1 содержит платиновый катализатор, компонент 2 содержит сшивающий агент. Композиция отверждается путем смешения компонентов на месте потребления при температуре (15 – 35) °С с образованием мягкой эластичной гелеобразной массы.

В зависимости от свойств и назначения композиция СКТНЭВ-2БП-Г выпускается двух марок: марка 1 и марка 2.

Температуры эксплуатации отвержденной композиции - от минус 60 °С до плюс 200 °С.

**Назначение композиции** – герметизация узлов и деталей электронной аппаратуры, создание демпфирующего слоя между полупроводниковыми элементами и твердой оболочкой, в качестве покрытия для защиты чувствительных деталей транспортной электроники, подвергающихся воздействию неблагоприятных внешних условий (пыль, влага, вибрация, значительные колебания температуры).

## Хранение

Компоненты композиции хранят в складских помещениях в таре изготовителя при температуре окружающей среды не выше 30 °С в условиях, исключающих попадание влаги, прямых солнечных лучей, паров агрессивных веществ.

Гарантийный срок хранения компонентов композиции – 6 месяцев со дня изготовления.

## Переработка

Перед переработкой компоненты 1 и 2 тщательно перемешать (каждый в своей таре).

**ВНИМАНИЕ!** Компонент 1 содержит платиновый катализатор, а компонент 2 – сшивающий агент. Даже следы платинового катализатора могут привести к отверждению компонента 2. Поэтому все инструменты (пробоотборник, мешалка, шпатель и т.п.), применяемые при работе с компонентом 1, не должны соприкасаться с компонентом 2. Рекомендуется пометить эти инструменты. Также следить за тем, чтобы не перепутать крышки и пробки от тары компонентов.

Для получения композиции, компоненты 1 и 2 дозируются в массовом соотношении 1:1. Так как свойства композиции сильно зависят от соотношения компонентов 1 и 2, то данное соотношение следует строго соблюдать. Гелеобразная форма является конечным состоянием продукта и не указывает на незавершенность вулканизации.

При необходимости для получения эластомеров, не содержащих пузырьки воздуха, после смешения компонентов рекомендуется провести вакуумирование смеси компонентов перед заливкой при остаточном давлении не менее 2 кПа (15 мм.рт.ст.). Так как композиция при этом пенится и увеличивается в объеме, то емкость, используемая для деаэрации, должна быть минимум в 2 раза больше объема композиции.

Образование геля происходит как в тонком, так и в толстом слое, как на воздухе, так и при полном его отсутствии при температуре (15 – 35) °С.

## Свойства композиции

Показатель	Норма для марки	
	1	2
Внешний вид после отверждения	Однородная бесцветная мягкая гелеобразная масса. Обладает естественной липкостью	Однородная бесцветная гелеобразная масса. Обладает естественной липкостью
Динамическая вязкость после смешения компонентов при (20 ± 0,1) °С, Па·с (П), в пределах	0,5 – 1,5 (5,0 – 15,0)	1,51 – 3,0 (15,1 – 30,0)
Условная жизнеспособность композиции после смешения компонентов при (20 ± 0,1) °С, ч, в пределах	2 - 6	1,5 – 4
Время полного гелеобразования, ч, не более	48	24
Пенетрация (при общей нагрузке 150 г) при 25 °С без перемешивания, мм <sup>-1</sup> *	305	230

\* Данные только для общей информации. Они представляют собой типичные значения и не являются частью технических условий.

На жизнеспособность композиции и время полного гелеобразования существенное влияние оказывает температура. Данные по жизнеспособности композиции, представленные в Таблице свойств и паспорте, подразумевают проведение испытания при 20 °С. Проведение отверждения на нижнем пределе указанных температур (~15 °С) может сильно замедлить и даже полностью остановить процесс гелеобразования. Проведение отверждения на верхнем пределе температур (~35 °С) может привести к значительному сокращению времени жизнеспособности композиции и невозможности качественно провести процесс заливки.

Различные вещества и материалы могут замедлить и даже остановить гелеобразование. Важнейшими из них являются:

- Сера, полисульфиды, полисульфоны и серосодержащие материалы типа резины из натурального или синтетического каучуков (ЭПДМ, СКИ, ПДИ, СКД);
- Амины. Уретаны и аминоксодержащие материалы типа эпоксидных смол, полиуретанов и т.д.;
- Металлорганические, особенно оловоорганические соединения;
- С-силиконы, отверждаемые по механизму поликонденсации.

Поэтому перед работой настоятельно рекомендуется заранее проверить материалы, вступающие в контакт с силоксановой композицией (емкость для смешения, конструкционные материалы, смазку) на совместимость с композицией. Жидкие участки или явно замедленное гелеобразование указывает на ингибирование процесса вулканизации.

### **Безопасность**

Отвержденная композиция нетоксична, не содержит летучих компонентов, не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Компонент 1 и 2 относятся к нетоксичным, нелетучим, невзрывоопасным веществам. По степени воздействия на организм компоненты относятся к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. При взаимодействии компонентов композиции продуктов реакции не выделяется.